ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

DX10003 1K Структурное покрытие SPRINKLE BLACK

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

1K эмаль со структурной добавкой предназначена для окраски поверхности бамперов, наружных молдингов, элементов боковых зеркал и других пластиковых деталей. Короткое время сушки, отличная адгезия к пластику, хорошая эластичность, стойкость к сколам и растрескиванию. Простота применения. Позволяет восстанавливать поврежденную структуру пластика. Размер шагрени регулируется степенью разбавления продукта.

Фасовка: 0,5 л.; 1 л. Цвет: черный

СВОЙСТВА

. Разбавитель 25 – 40%
. Легко наносится
. Восстанавливать поврежденную структуру пластика.
. Хорошая эластичность.
Стойкость к сколам.


СПИСОК МАТЕРИАЛОВ

. DX-10 Разбавитель быстрый
. DX-20 Разбавитель стандартный


ПРИГОТОВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛА - НАНЕСЕНИЕ




Настоятельно рекомендуется применять соответствующие средства индивидуальной защиты во время нанесения чтобы избежать раздражения кожи и глаз.




ABS стеклопластик — обезжиривание, обработка абразивом P500 или матирующим полотном серого цвета, обезжиривание.
Полипропилен и его модификации - обезжиривание



	Объем	Вес
Разбавитель DX-10/DX-20	25-40%	25-40%
Тщательно перемешать!		



Не установлено



	Дюза	Давление	
	1.3-1.5 mm	2.0 - 4.0 бар	

Смотри рекомендации производителя



2 слоя, 40–60 мкм Межслойная выдержка - 10 мин при 25°C.



Температура	На отлип	Сборка	Полное высыхание
25°C	25 мин	2 часа	

ПРИМЕЧАНИЕ



DIN 4: 20 - 25 при 20°C

DFT

40 - 60 µm (2 слоя)



После использования промыть в моечной установке на основе

	
	растворителя

. Перед использованием материал должен быть прогрет до комнатной температуры (18-25°C).
. Обеспечьте дополнительное время для набора необходимой температуры поверхности.
. Не возвращайте остатки неиспользованного материала в оригинальную упаковку.
. При необходимости регулировки вязкости, использовать Dexin Разбавитель (максимум 40%).
. Плотно закрывать банку сразу после использования.

Срок годности и упаковка: хранить в прохладном сухом месте, в герметичной упаковке, при температуре 20°C, 2 года.

Все данные приведены исключительно в целях информации. Данная информация основана на лабораторных испытаниях производителя. Любое лицо, использующее этот продукт, не руководствуясь данной технической документацией, осуществляет это под свою ответственность. При этом компания производитель не отвечает за действенность продукта и за какой-либо ущерб, понесенный вследствие неправильного применения. Толщина пленки, температура сушки и влажность помещения могут повлиять на время высыхания продукта.